



АО «ТСМ»
ИНН 5040180662
КПП 504001001
ОГРН 1225000090897

140152, Россия,
Московская область, г.о.
Раменский, д. Юрово, ул.
Заводская, стр.10

МИКРОДЖЕТ «ДЕКО ВАЙТ»

Декоративное покрытие

ОПИСАНИЕ СОСТАВА

МИКРОДЖЕТ «ДЕКО ВАЙТ» — это декоративное покрытие на основе белого цемента, минеральных наполнителей и специальных модификаторов. Состав разработан для создания бесшовных, износостойких поверхностей внутри помещений, имитирующих фактуру микроцемента. Идеально подходит как для стен, так и для полов, придавая интерьеру современный и монолитный вид.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для декоративной отделки и финишной защиты бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований в жилых и коммерческих интерьерах. Позволяет оформить полы, стены, лестницы, подоконники и другие архитектурные элементы в едином стиле (лофт, минимализм, скандинавский стиль).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится, технологичен в работе и подходит для ручного и механизированного нанесения.
- Образует высокопрочную, паропроницаемую поверхность, устойчивую к истиранию и бытовым нагрузкам.
- Не выгорает на солнце, устойчив к перепадам температур и воздействию влаги в бытовых условиях.
- Возможность колеровки. Благодаря белой цементной основе состав легко тонируется в любой цвет. Колеровка может производиться как вручную, так и на автоматическом оборудовании с использованием высококачественных пигментов.
- Экологически безопасен, не токсичен.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- 1.При постоянном перемешивании засыпьте сухую смесь в чистую воду из расчета 1 кг смеси на 0,3–0,32 л воды.
- 2.Тщательно перемешайте до получения однородной пасты без комков и дайте раствору «созреть» в течение 2–3 минут.
- 3.Повторно перемешайте состав в течение 2 минут — покрытие готово к финишной отделке.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, старых отслоений и масляных пятен. Бетонная или штукатурная поверхность должна быть ровной, с открытыми порами для лучшего сцепления. Крупные трещины, выбоины и швы необходимо предварительно зашпаклевать. Перед нанесением рекомендуется слегка увлажнить основание, избегая скопления воды (луж). Минимальная температура воздуха и основания — +5 °С.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовленный состав наносится в 1–3 слоя при помощи кельмы, шпателя или кисти в зависимости от желаемой фактуры. Каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему с интервалом не менее 30 минут (время зависит от температуры и влажности в помещении). Для финишного слоя рекомендуется использовать чистый инструмент для получения гладкой поверхности или желаемого рельефа. Рекомендуемая общая толщина декоративного покрытия — 1–4 мм.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

В процессе высыхания и в течение последующих двух дней температура должна поддерживаться в диапазоне от +5 до +30 °С. Для равномерного набора прочности защищайте свежее покрытие от сквозняков, прямых солнечных лучей и пересыхания: первые 24 часа желательно слегка увлажнять поверхность (без луж). Финишную отделку (вошение, лакирование, нанесение защитного грунта) можно производить не ранее чем через 3 суток после нанесения последнего слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит цемент, который может вызывать раздражение кожи и слизистых. Работайте в перчатках и защитных очках. При попадании в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды и при необходимости обратитесь к врачу.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности в заводской упаковке — 12 месяцев. Хранить в сухом помещении при температуре не ниже +5 °С.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ТСМ», ИНН 5040180662, КПП 504001001, 140152, Россия, Московская область, г.о. Раменский, д.Юрово, ул. Заводская, стр.10. По вопросам и предложениям обращайтесь по тел: 8(800)100-95-46, e-mail: info@aotsm.ru, сайт: aotsm.ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Влажность сухой смеси, %, не более	0,5
Остаток на сите 1 мм, %, не более	1
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,5
Сохраняемость подвижности смеси, мин	не менее 60
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	1,5
Марка по морозостойкости	F300
Прочность на сжатие 1 сут. 28 сут.	> 10 МПа > 30 МПа
Прочность на изгиб 1 сут. 28 сут.	> 3,0 МПа > 5,0 МПа
Водонепроницаемость, не менее	W10

Водопоглощение, не более	8%
Расход материала на м2 при толщине слоя 1 мм, кг	1,8-2
Срок хранения	12 месяцев
Тара (упаковка), масса нетто	10 кг ведро



aotsm.ru

info@aotsm.ru

8 (800) 100-95-46